


INDOOR
TESSUTI / FABRICS / STOFFE / TISSUSHOSPITALITY TEXTILE
SAVANNA | 122 GESSOI COLORI STAMPATI E VISUALIZZATI A VIDEO SONO DA CONSIDERARSI PURAMENTE INDICATIVI
COLORS BOTH PRINTED AND SHOWN IN OUR WEBSITE ARE PURELY INDICATIVE

SCALE 1:1

COMPOSIZIONE
PESO
ALTEZZA
LAVAGGIO
STIRATURA
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE
TEST MARTINDALE
PILLINGARTICOLO / ARTICLE / ARTIKEL / ARTICLE: SAVANNA
COLORE / COLOUR / FARBE / COULEUR: 122 GESSO
CATEGORIA / CATEGORY / KATEGORIE / CATÉGORIE: ALCANTARA
COLLEZIONE / COLLECTION / KOLLEKTION / COLLECTION: HOSPITALITY TEXTILECLASSIFICAZIONE RESISTENZA AL FUOCO / CLASSIFICATION FIRE RESISTANCE
KLASSIFIKATION FEUERREAKTION / CLASSIFICATION REACTION AU FEU
EN 1021-1/2
CALIFORNIA TB117DA RICHIEDERE ALL'ATTO DELL'ORDINE / TO REQUEST AT THE PLACING OF THE ORDER
SCHUTZBEHANDLUNG BITTE BEI DER BESTELLUNG ANGEBEN / LORS DE L'ENVOI DE LA COMMANDE
BS 5852 PART 1
BS 5852 CRIB 5
SN 198 898 5,3
NFD 60 013INDICAZIONI DI LAVAGGIO / WASHING INSTRUCTIONS
WASCHANLEITUNG / INSTRUCTIONS DE LAVAGE34% Poliestere 31% Nuova Lana 26% Acrilico 4% Cotone 3% Nylon 2% Lino
gr/mt 680
cm 140 - inch 55
lavaggio a secco con azione meccanica ridotta
stirare a media temperatura sul rovescio
6-7 (scala 1-8) / ISO 105-B02
45.000
3 (UNI EN ISO 12945)COMPOSITION
WEIGHT
WIDTH
WASHING
IRONING
COLOR FASTNESS TO LIGHT
MARTINDALE TEST
PILLING34% Polyester 31% New Wool 26% Acrylic 4% Cotton 3% Nylon 2% Linen
gr/mt 680
cm 140 - inch 55
dry clean choosing low mechanical action
ironing at medium temperature after reversing the cover
6-7 (scale 1-8) / ISO 105-B02
45.000
3 (UNI EN ISO 12945)ZUSAMMENSETZUNG
GEWICHT
BREITE
WASCHHINWEISUNGEN
BÜGELN
FARBFESTIGKEIT BEIM LICHT
MARTINDALETEST
PILLING34% Polyester 31% Schurwolle 26% Polyacryl 4% Baumwolle 3% Nylon 2% Leinen
gr/mt 680
cm 140 - inch 55
Chemisch reinigen, unter geringer mechanischer Krafteinwirkung
Bei mittlerer Temperatur von hinten bügeln
6-7 (MESSKALA 1-8) / ISO 105-B02
45.000
3 (UNI EN ISO 12945)COMPOSITION
POIDS
LARGEUR
LAVAGE
REPASSAGE
RÉSISTANCE DE LA COULEUR À LA LUMIÈRE
TEST MARTINDALE
PILLING34% Polyester 31% Nouvelle Laine 26% Acrylique 4% Coton 3% Nylon 2% Lin
gr/mt 680
cm 140 - inch 55
nettoyage à sec avec action mécanique réduite
repasser à température moyenne au revers
6-7 (ÉCHELLE 1-8) / ISO 105-B02
45.000
3 (UNI EN ISO 12945)